

Imperium albius

Brique Longue Moulée Main

Les Blancs



Pose à Joints Vifs®

Descriptif

- Brique longue moulée main aux arêtes irrégulières, légèrement rugueuse, engobée blanc sur tesson gris-brun, laissant apparaître des imperfections intrinsèques à la finition

Les +

- Format "romain", allongé et fin
- Format "Iluzo", pour un aspect Joints Vifs® en pose traditionnelle
- Finition à l'aspect cimenté

Imperium albius

Brique Longue Moulée Main

Les Blancs

■ Données techniques

Usine de fabrication Péruwelz (Belgique)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine	238 x 90 x 40	1,45	966	0,69	A1	-	≤ 19	-	12716740
	Brique "Iluzo"	238 x 90 x 40	1,46	690	0,69	A1	-	≤ 19	-	12719340
	Plaquette	238 x 40 x 22	Nous consulter	Nous consulter	-	A1	-	≤ 19	0,32	12025354
	Angle	238 x 90 x 40 x 22	Nous consulter	Nous consulter	-	A1	-	≤ 19	0,32	12025461

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
238 x 40	93	85	81	77	72

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Agora super blanc



Domus colombe



Terre blanche



Wasserstrich spécial blanc


 Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

 Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**
Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk

 Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

